



## ILAFLOON Professional R

Mit diesem Artikel bietet ILAG ein herausragendes Produkt für alle Backanwendungen an, die höchste Qualität und lange Lebensdauer von einer Backform verlangen.

- Fluorpolymer/Resin-basierte Oberflächenversiegelung für höchste Leistungsfähigkeit
- Hohe Individualisierbarkeit der Produkteigenschaften
- Höchste Langlebigkeit der Backform
- Sehr gute Antihaf-Leistung
- Lösung für anspruchsvolles bis halbindustrielles Backen

## Eigenschaften

Anzahl Schichten	2
Schichtstärke	12 - 20 µm / 0.47 - 0.79 mils
Einbrenntemperatur bis ca.	390 °C / 734 °F
Gebrauchstemperatur	230 °C / 446 °F
Abriebbeständigkeit	★★★★★
Antihafteffekt (ISO EN 13834)	★★★★★ S
Fleckenbeständigkeit (Hühnerflügel)	★★★★★ S
Korrosionsbeständigkeit (EU 10/2011)	★★★★★

ILAFLOON Professional R überzeugt mit exzellenter Langlebigkeit durch höchste Abriebresistenz und sehr guter Korrosionsbeständigkeit. Auch verwendbar im professionellen Backwarenereich.

1. Äusserst widerstandsfähige Oberflächenversiegelung mit exzellentem Antihafteffekt
2. Keramisch hochverstärkte Grundschicht

## Untergrund

Untergrund	Vorbehandlung	Eignung
Aluminium	chromfrei passivieren	✓ ✓ ✓
aluminisierter Stahl	chromfrei passivieren	✓ ✓ ✓
ECCS	reinigen	✓ ✓ ✓

## Anwendung

Anwendung	
Backformen	✓ ✓ ✓
Grill- und Auflaufformen	✓ ✓ ✓
Halindustrielle Anwendungen	✓ ✓ ✓



## Reinigungs- und Pflegehinweise

Nach dem Gebrauch die Form mit heissem Wasser, einem milden Spülmittel und einem Schwammtuch oder mit der feinen Seite eines Spülschwamms reinigen. Auch kann eine weiche Spülbürste zum Reinigen benutzt werden. Back-, Grill- und Auflaufformen vor der Aufbewahrung immer gut trocken reiben.

Hartnäckige Speisereste sollten keinesfalls mit einem Metallschwamm oder der scharfen Seite eines Spülschwamms gereinigt werden. Das Produkt stattdessen in warmer Seifenlauge einweichen und danach die Oberfläche vorsichtig reinigen. Schlecht gereinigte Gegenstände lassen im Antihafteffekt deutlich nach und zerstören die Beschichtung.

Das Produkt kann in der Spülmaschine gereinigt werden, obwohl dies aufgrund der aggressiven Reinigungsmittel nicht empfohlen wird. Eine Reinigung von Hand ist vorzuziehen.

## Gebrauchshinweise

Vor der ersten Verwendung Verpackung, Etiketten und sämtliche Aufkleber entfernen und die Form mit heissem Wasser und flüssigem Spülmittel reinigen.

Back-, Grill- oder Auflaufformen sind ausschliesslich für den Gebrauch im Backofen bestimmt. Diese Formen dürfen keinesfalls direkt auf die Herdplatte oder Gasherd gestellt werden. Back-, Grill- oder Auflaufformen nie unbeaufsichtigt oder leer im Backofen erhitzen.

Die Verwendung von Gummi-, Kunststoff- oder Holzutensilien wird empfohlen, um eine Beschädigung der Oberflächenversiegelung zu vermeiden.

## Langlebigkeit

Ein Überhitzen der Back-, Grill- oder Auflaufform führt zur Vereminderung des Antihafteffekts und zu einer geringeren Lebensdauer.

Alle Beschichtungen sind kratz- und schnittempfindlich. Kleine Kratzer sind sichtbar, führen aber nicht zur Beeinträchtigung der Eigenschaften. Trotzdem empfehlen wir keinen Gebrauch von Metallbesteck und anderen scharfen Gegenständen. Stattdessen wird zur Benützung von Gummi-, Kunststoff- oder Holzutensilien geraten.

## Temperaturstabilität

Back- und Auflaufformen sollen generell vor Überhitzung über 230 °C geschützt werden. Produkte aus PE (Polyethylen) sind maximal bis 140 °C zu verwenden.

Überhitzung kann zu Verfärbungen und zur Verminderung des ILAFLON Professional R

# BAKEWARE COIL

---



Antihafteffekte führen. Ebenso ist durch Überhitzen Blasenbildung oder ein Ablösen der Beschichtung möglich.