

# BAKEWARE SPRAY




## ILAFLON Resist SP-500

Dieses Produkt zeichnet sich durch eine starke Leistungsfähigkeit, ein breites Nutzungsspektrum und ein vielseitiges Farbangebot aus. Es ist nur als Swiss Shield Variante erhältlich.

- Optimales Produkt für das tägliche Backerlebnis
- Sehr guter Antihafteffekt durch Zweischichtaufbau
- Langlebigkeit durch sehr gute Abrasions- und Korrosionsfestigkeit
- In vielen Uni- und Metallic Farbtönen erhältlich
- PFAS- und PTFE-freie Technologie

## Eigenschaften

Anzahl Schichten	2 - 230
Schichtstärke	20 - 30 µm / 0.79 - 1.18 mils
Einbrenntemperatur bis ca.	280 °C / 536 °F
Abriebbeständigkeit (BS)	★ ★ ★ ★ ★
Antihafteffekt (LGA)	★ ★ ★ ★ ★
Fleckenbeständigkeit (Hühnerflügel)	★ ★ ★ ★ ★
Spülmaschine (phosph. Stahl)	★ ★ ★ ★ ★
Spülmaschine (alum. Stahl)	★ ★ ★ ★ ★



ILAFLON Resist SP-500 PFAS-free überzeugt mit sehr guten Performanceleistungen. Das System ist in vielen Farben erhältlich, ausgenommen Pastelltöne.

1. Langlebige, korrosionsbeständige Oberflächenversiegelung
2. Barriere-optimierte Grundschicht für eine gute Dauerhaftigkeit

## Untergrund

Untergrund	Vorbereitung	Eignung
Aluminium	chromfrei passivieren	✓ ✓ ✓
aluminisierter Stahl	chromfrei passivieren	✓ ✓ ✓
Stahl	phosphatieren	✓ ✓ ✓

## Anwendung

Anwendung	Eignung
Backformen	✓ ✓ ✓
Grill- und Auflaufformen	✓ ✓ ✓
Halbindustrielle Anwendungen	nicht geeignet

# BAKEWARE SPRAY



## Reinigungs- und Pflegehinweise

Nach dem Gebrauch die Form mit heissem Wasser, einem milden Spülmittel und einem Schwammtuch oder mit der feinen Seite eines Spülschwamms reinigen. Auch kann eine weiche Spülbürste zum Reinigen benutzt werden. Back-, Grill- und Auflaufformen vor der Aufbewahrung immer gut trocken reiben.

Hartnäckige Speisereste sollten keinesfalls mit einem Metallschwamm oder der scharfen Seite eines Spülschwamms gereinigt werden. Das Produkt stattdessen in warmer Seifenlauge einweichen und danach die Oberfläche vorsichtig reinigen. Schlecht gereinigte Gegenstände lassen im Antihafteffekt deutlich nach und zerstören die Beschichtung.

Das Produkt kann in der Spülmaschine gereinigt werden, obwohl dies aufgrund der aggressiven Reinigungsmittel nicht empfohlen wird. Eine Reinigung von Hand ist vorzuziehen.

## Gebrauchshinweise

Vor der ersten Verwendung Verpackung, Etiketten und sämtliche Aufkleber entfernen und die Form mit heissem Wasser und flüssigem Spülmittel reinigen.

Back-, Grill- oder Auflaufformen sind ausschliesslich für den Gebrauch im Backofen bestimmt. Diese Formen dürfen keinesfalls direkt auf das Kochfeld oder den Gasherd gestellt werden.

Back-, Grill- oder Auflaufformen nie unbeaufsichtigt oder leer im Backofen erhitzen.

Die Verwendung von Gummi-, Nylon- oder Holzutensilien wird empfohlen, um eine Beschädigung der Oberflächenversiegelung zu vermeiden.

## Langlebigkeit

Ein Überhitzen der Back- oder Auflaufform führt zur Verminderung des Antihafteffekts und zu einer geringeren Lebensdauer.

Alle Beschichtungen sind kratz- und schnittempfindlich. Kleine Kratzer sind sichtbar, führen aber nicht zur Beeinträchtigung der Eigenschaften. Trotzdem empfehlen wir keinen Gebrauch von Metallbesteck und anderen scharfen Gegenständen. Stattdessen wird zur Benützung von Gummi-, Nylon- oder Holzutensilien geraten.

## Temperaturstabilität

Back-, Grill- und Auflaufformen sollen generell vor Überhitzung über 230 °C geschützt werden. Ein kurzzeitiges Erhitzen bis 250 °C schadet der Beschichtung jedoch nicht.

Überhitzung kann zu Verfärbungen und zur Verminderung des Antihafteffekts führen. Ebenso ist durch Überhitzung Blasenbildung oder ILAFLON Resist SP-500

# BAKEWARE SPRAY

---

ein Ablösen der Beschichtung möglich.

